

# ALFIX®

Ansvarig styrka

## SLITSTARKT DESIGNGOLV

Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

NYHET

1-KOMPONENT

VATTENBASERAD

FÄRDIGBLANDAD OCH  
LÄTT ATT APPLICERA

GOD SLITSTYRKA OCH  
LÅG ÅTGÅNG

### Alfix TopCoat Design

- För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
- Ger en ultramatt transparent yta
- Ökar golvets ythållfasthet
- Färdigblandad och lätt att applicera
- God slitstyrka och hög vattenbeständighet
- Möjlighet till ombehandling av mekaniskt belastade områden



Alfix system  
- Designgolv

D

K

Dansk produktion  
Familjägad sedan 1963



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK

alfix.com



3 appliceringar



Leveras i 2,5-liters och 10-liters plastdunkar.

### Alfix TopCoat Design Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

#### Tekniska data

Arbetstemperatur:	Rum, underlag samt Alfix TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
RF i underlaget:	Max. 85% RF
Densitet:	Ca 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Torrktid:	Min. 24 timer vid +20°C innan användning
Innan golvet används:	Det rekommenderas att golvet tvättas 2 gånger med Alfix Golvtvätt
Lagring:	Ca. 12 mdr, i oöppnad emballage Lagringstemperatur mellan min +5°C och max +30°C.

#### Åtgång

0,10 - 0,15 liter/m<sup>2</sup> pr. strykning.  
Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m<sup>2</sup>.



Temainfo: Alfix Designgolv  
- med cementbaserad spackelmasa.

**ALFIX**<sup>®</sup>  
Ansvarig styrka